

# SELLADOR VINÍLICO REFORZADO



## PRESENTACIÓN

1 Lt  
4 Lt  
19 Lt  
200 Lt

## DOSIFICACIÓN

Máximo 2 Litros de **SELLADOR VINÍLICO REFORZADO®** por cada cubeta de 19 Litros.

## DILUCIÓN

7 Litros de agua por cada litro de **SELLADOR VINÍLICO REFORZADO®**.

## RENDIMIENTO

70 m<sup>2</sup>/L diluido 7:1

\*Estos datos pueden variar dependiendo de la porosidad del sustrato.

## UTENSILIOS DE APLICACIÓN

Brocha  
Rodillo

## ALMACENAMIENTO

Mantener en lugares frescos y secos. Evitar la luz directa del sol y fuentes de calor.

Tiempo de resguardo funcional 12 meses en su envase original perfectamente cerrado, a partir de su fecha de elaboración.

## SELLADOR VINÍLICO REFORZADO ADEKON®

Es un producto emulsificado a base de resinas vinil - acrílicas y aditivos de alta calidad, que sirve como sellador transparente resistente a la alcalinidad que se aplica sobre yeso, cemento y concreto en superficies nuevas y repintadas.

## CARACTERÍSTICAS

- Excelente sellador de la porosidad del sustrato.
- Resistente a la alcalinidad.
- Se puede aplicar en interiores y exteriores.
- Mejora el rendimiento de la pintura
- Al secar deja una película transparente.
- Fácil aplicación.
- Alta durabilidad.
- Alto desempeño.

## APLICACIONES

- Se utiliza como sellador de porosidad en muros nuevos y repintados.
- Para fortificar pinturas base agua de baja calidad.

## INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

- 1.- La superficie debe estar libre de cualquier contaminante que no inhiba la adherencia del sellador como polvo, salitre, grasa, etc.
- 2.- Si la superficie a pintar es nueva o sin problemas de alcalinidad utilizar **SELLADOR VINÍLICO REFORZADO ADEKON®**, diluido 5 partes de agua por 1 de sellador.
- 3.- Si la superficie tiene problemas de alcalinidad usar 4 partes de agua por 1 de sellador.
- 4.- Aplicación con brocha, cepillo o rodillo a dos manos uniformes, dejando secar entre manos 15-30 minutos dependiendo la temperatura ambiente.

# SELLADOR VINÍLICO REFORZADO

## FICHA TÉCNICA

### DATOS TÉCNICOS

PROPIEDAD	VALOR	UNIDADES
Viscosidad	35000-5500	cps
Densidad	1.3-1.4	kg / lt
Sólidos en peso	69-70	%
Tiempo de secado al Tacto	30	Min

### LIMITACIONES

- No se aplique bajo amenaza de lluvia o en áreas encharcadas.
- No se aplique en superficies con humedad o salitre.
- No apto para sellar pisos, escaleras o cualquier superficie que tenga tránsito.
- No exceda la cantidad de agua, ya que esto ocasionará que el producto pierda propiedades.

### RECOMENDACIONES

- Mezclar antes de usar para homogenizar
- Evite dejar el envase abierto, por tiempos prolongados para evitar la formación de natas.
- Considere la porosidad del sustrato ya que este afectará el rendimiento.
- Puede usar guantes de hule para la manipulación del producto.

### PRECAUCIONES

- En caso de ingesta accidental, no provoque el vómito y acuda directamente al médico.
- Evitar el contacto con los ojos, en caso de contacto, lavar con abundante agua y acuda al médico.
- La manipulación de este producto por niños debe ser supervisado por adultos.

### IMPORTANTE

Los datos de esta ficha técnica representan valores típicos del producto. Por lo tanto, esta información sólo sirve como una guía general y el usuario final deberá realizar pruebas previas de acuerdo a sus necesidades. La información técnica, advertencias, recomendaciones y desempeño del producto se basan en pruebas de laboratorio, así como en experiencia de la práctica misma estando sujeta a cambios sin previo aviso.

Para cualquier duda dirigirse a su agente de ventas ADEKON®.

### GARANTÍA

**SELLADOR VINÍLICO REFORZADO®** Está fabricando con productos de la más alta calidad. Cualquier modificación a las instrucciones o recomendaciones será responsabilidad de quien a su criterio ha decidido modificar el uso o manejo del producto. Si el usuario emplea el producto para un fin diferente al recomendado asume todo el riesgo y responsabilidad correspondiente. Nuestra responsabilidad se limitará únicamente al reemplazo de una cantidad igual al adquirido siempre y cuando no cumpla con las características especificadas en esta ficha.

# SELLADOR VINÍLICO REFORZADO

