

# MURO PROTECT



## PRESENTACIÓN

4 Lt  
19 Lt

## DILUCIÓN

1 Litro de agua por cada litro de  
**MURO-PROTECT** (primario)  
4 Litros de agua por cubeta de 19 Lt  
de **MURO-PROTECT**

## COLORES

Blanco  
Negro  
Terracota

## RENDIMIENTO

6 a 7 m<sup>2</sup>/lt

\*Estos datos pueden variar dependiendo de la porosidad del sustrato

## UTENSILIOS DE APLICACIÓN

Brocha  
Rodillo  
Aspersión

## ALMACENAMIENTO

Manténgase en lugares frescos y secos, y fuera del alcance de los niños

Tiempo de resguardo funcional 12 meses a partir de su fecha de elaboración.

## MURO-PROTECT ADEKON<sup>®</sup>

Es pintura elastómerica impermeable, desarrollada a partir de resinas y emulsiones estirenadas que le aportan excelentes propiedades de adherencia y elasticidad, especial para la protección contra la humedad en paredes y muros, especial para resistir condiciones climáticas calidas y de constante precipitación.

## CARACTERÍSTICAS

- Evita la penetración de humedad al interior del inmueble.
- Posee una reflectividad del 80%, permitiendo crear climas frescos.
- Evita la formación de moho y /o salitre.
- Forma una película impermeable una vez seca.
- Fácil aplicación.

## APLICACIONES

- Para combatir problemas de humedad en muros.
- Para climas súmamente húmedos.
- Para proteger y ampliar el tiempo de vida de paredes expostas a la intemperie.

## INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

- 1.- La superficie deberá estar limpia, libre de grasa, polvo, restos de recubrimientos viejos que se estén desprendiendo, humedad y salitre.
- 2.- Aplique **MURO-PROTECT ADEKON<sup>®</sup>** diluido sobre el sustrato (como primer), deje secar al menos 30 minutos. (También puede utilizar **PRIMER-CKON ADEKON<sup>®</sup>** en dilución 5:1 para sellar).
- 3.- Aplique una segunda capa de **MURO-PROTECT ADEKON<sup>®</sup>** diluido, deje secar al menos 60 minutos antes de aplicar la siguiente capa. (Puede aplicar las capas que considere necesarias).

# MURO PROTECT

## FICHA TÉCNICA

### DATOS TÉCNICOS

PROPIEDAD	VALOR	UNIDADES
Viscosidad	2000-2500	cps
Densidad	125 +- 0.03	kg / lt
Sólidos en peso	48 +- 2	%
Tiempo de secado al Tacto	60 - 120	Min

### LIMITACIONES

- No se aplique bajo amenaza de lluvia o en áreas encharcadas.
- No apto para sellar pisos, escaleras o cualquier superficie que tenga tránsito.
- No exceda la cantidad de agua, ya que esto ocasionará que el producto pierda propiedades.

### RECOMENDACIONES

- Mezclar antes de usar para homogenizar
- Evite dejar el envase abierto, por tiempos prolongados para evitar la formación de natas.
- Considere la porosidad del sustrato ya que este afectara el rendimiento. Puede usar guantes de hule para la manipulación del producto.

### PRECAUCIONES

- En caso de ingesta accidental, no provoque vómito y acuda inmediatamente al médico.
- Evitar el contacto con los ojos, si esto ocurre lave con abundante agua y acuda al médico.
- La manipulación de este producto por niños debe ser supervisado por adultos.

### IMPORTANTE

Los datos de esta Ficha Técnica representan valores típicos del producto. Por lo tanto, esta información solo sirve como una guía general y el usuario final deberá realizar pruebas previas de acuerdo a sus necesidades. La información técnica, advertencias, recomendaciones y desempeño del producto se basan en pruebas de laboratorio así como en experiencia de la práctica misma estando sujeta a cambios sin previo aviso.

Para cualquier duda dirijase a su agente de ventas ADEKON®.

### GARANTÍA

**MURO PROTECT ADEKON®** está fabricado con productos de la más alta calidad. Cualquier modificación a las instrucciones o recomendaciones será responsabilidad de quien a su criterio ha decidido modificar el uso o manejo del producto. Si el usuario emplea el producto para un fin diferente al explícitamente recomendado asume todo el riesgo y responsabilidad correspondiente. Nuestra responsabilidad se limitará únicamente al remplazo de una cantidad igual al adquirido siempre y cuando no cumpla con las características especificadas en esta ficha.



# MURO PROTECT