



IMPERMEABILIZANTE

Recubrimiento
PIGMENTADO
Otorga una capa
resistente al agua y
a las condiciones
ambientales.



IMPER-KON TÉRMICO

IMPERMEABILIZANTE TÉRMICO ADEKON® Las micro partículas reflectivas reducen la absorción de radiación solar y disminuyen la transferencia de calor al interior de la construcción. Es de alto rendimiento, adherencia y duración. Forma una capa que impermeabiliza cualquier tipo de superficie. Elimina goteras causadas por grietas. Formulado con llanta molida reciclada que lo convierte en un producto ecológico.



DATOS TÉCNICOS

PROPIEDAD	VALOR	UD.
Viscosidad	6,000 - 11,000	cPs
Densidad	0.85± 0.2	kg/L
pH	8.5 - 9.5	
Sólidos en peso	10 - 45	%
Tiempo de secado al tacto	60 - 90	min



VENTAJAS

- Reduce la temperatura superficial del sustrato hasta 10°C bajo condiciones óptimas de aplicación.
- Resistencia a la tensión, capacidad de elongación y resistencia a la fricción muy bien balanceados.
- No necesita malla de refuerzo por estar fibrado.



APLICACIONES

- Como recubrimiento regenerador y protector de losas nuevas o colocadas anteriormente.
- Refleja los rayos solares brindando un ambiente más fresco al interior de las construcciones.



UTENSILIOS DE APLICACIÓN

- Cepillo de ixtle



DILUCIÓN



No se diluye



RENDIMIENTO

1 L/ m² aplicado a dos manos.

*Estos datos pueden variar dependiendo de la porosidad del sustrato.



4 Lts.

19 Lts.

200 Lts.



INSTRUCCIONES DE USO

- 1.- Los sustratos sobre los que se trabajará, deberán estar completamente secos, estables, limpios y sin sustancias o condiciones que reduzcan o eliminen una adhesión adecuada.
- 2.- Sellar la superficie con PRIMERCKON ADEKON® especial para recibir sistemas de impermeabilización; Deje secar al menos 30 minutos.
- 3.- Si la losa presenta grietas o fisuras es necesario reparar con RESTAURACRET ADEKON® mezclado con PRIMERCKON ADEKON® (diluido a 7 partes de agua por 1 litro de PRIMERCKON ADEKON®). Dejar secar al menos una hora.
- 4.- Aplique la primera capa de IMPERMEABILIZANTE TÉRMICO ADEKON® en un solo sentido, cubriendo perfectamente toda la superficie.
- 5.- Es recomendable instalar una membrana de refuerzo en casos donde la losa presente movimiento estructural continuo o este muy deteriorada (poner cuando la capa de impermeabilizante aún esta fresca).
- 6.- Dejar secar 1-2 horas y aplicar la segunda capa de IMPERMEABILIZANTE TÉRMICO ADEKON® obteniendo el secado total en 24 hrs.



www.adekon.net



771 715 9956
771 624 9239



/AdekonOficial



ventas@adekon.net



ALMACENAMIENTO

- Se debe mantener en envase cerrado y lugares frescos y secos (5 y 35° C).
- Su tiempo de vida es mayor a 12 meses y menor a 24 meses.



LIMITACIONES

- El sustrato debe contar con una pendiente mínima o bajadas pluviales para evitar encharcamientos.
- Para aplicaciones sobre otro tipo de superficies es necesario hacer pruebas en un área mínima de 1m2 para comprobar que exista una adecuada adherencia.
- No se diluye.
- No añadir otros materiales con el fin de hacer rendir más el producto ya que de esta manera lo único que conseguirá es alterar las propiedades del producto.
- No aplicar a temperaturas inferiores a 5°C ni mayores a los 38°C.
- No aplicar si hay amenaza de lluvia.



PRECAUCIONES

- En caso de ingesta accidental, no provoque el vómito y acuda directamente al médico.
- Evitar el contacto con los ojos, en caso de contacto, lavar con abundante agua y acudir al médico.
- La manipulación de este producto por niños debe ser supervisado por adultos.



IMPORTANTE

- Los datos de esta ficha técnica representan valores típicos del producto. Por lo tanto, esta información sólo sirve como una guía general y el usuario final deberá realizar pruebas previas de acuerdo a sus necesidades.
- La información técnica, advertencias, recomendaciones y desempeño del producto se basan en pruebas de laboratorio, así como en experiencia de la práctica misma estando sujeta a cambios sin previo aviso.
- Para cualquier duda dirigirse a su agente de ventas ADEKON®.



• IMPERMEABILIZANTE TÉRMICO ADEKON®

Está fabricada con productos de la más alta calidad. Cualquier modificación a las instrucciones o recomendaciones será responsabilidad de quien a su criterio ha decidido modificar el uso o manejo del producto. Si el usuario emplea el producto para un fin diferente al recomendado asume todo el riesgo y responsabilidad correspondiente. Nuestra responsabilidad se limitará únicamente al reemplazo de una cantidad igual al adquirido siempre y cuando no cumpla con las características especificadas en esta ficha.



/AdekonOficial

771 715 9956

771 624 9239

IMPER-KON

