

ADHECRETO ULTRA



PRESENTACIÓN

1 Lt
4 Lt
19 Lt
200 Lt

DOSIFICACIÓN

Como aditivo:

1.5 - 2 litros de **ADHECRETO ULTRA**
por cada saco de 50 kg

RENDIMIENTO

5 a 7 m²/lt

*Estos datos pueden variar dependiendo
de la porosidad del sustrato

DILUCIÓN

Como sellador:

2 Litros de agua por cada litro de
ADHECRETO ULTRA

UTENSILIOS DE APLICACIÓN

Brocha
Rodillo

ALMACENAMIENTO

Manténgase en lugares frescos y secos, y
fuera del alcance de los niños

Tiempo de resguardo funcional 12 meses a
partir de su fecha de elaboración.

ADHECRETO ULTRA ADEKON®

Mejora la adherencia, durabilidad y resistencia a la tensión, abrasión e impacto del concreto. Es un aditivo resistente a los factores ambientales. Disminuye la permeabilidad del concreto. Une concreto nuevo con uno previamente fraguado.

CARACTERÍSTICAS

- Disminuye la permeabilidad del concreto.
- Fortifica las propiedades del concreto.
- Evita el desprendimiento / desmoronamiento.
- Une concreto nuevo con fraguado previamente.

APLICACIONES

- Se utiliza como sellador y otorga mayor anclaje entre el yeso y el sustrato, ya sea de concreto, yeso, tabla roca o plafón, mejorando el rendimiento del acabado final.
- Mejora adhesividad y consistencia al concreto en la elaboración de pastas.

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

1.- La superficie deberá estar limpia, libre de grasa, polvo, restos de recubrimientos viejos que se estén desprendiendo, humedad y salitre.

Como sellador

2.- Aplique **ADHECRETO ULTRA ADEKON®** diluido sobre la superficie a aplicar, deje secar aproximadamente 30 minutos antes de aplicar el recubrimiento.

NOTA: NO aplicar recubrimiento después de 12 horas de secado.

Como aditivo

3.- Agregue **ADHECRETO ULTRA ADEKON®** al agua de mezcla en una proporción de 2 litros de producto por 19 lts de pasta.

ADHECRETO ULTRA

FICHA TÉCNICA

DATOS TÉCNICOS

PROPIEDAD	VALOR	UNIDADES
Viscosidad	2500-3000	cps
Densidad	1.05 +- 0.3	kg / lt
Sólidos en peso	35 +- 3	%
Tiempo de secado al Tacto	30	Min

LIMITACIONES

- Aplicar en superficies con al menos 5% de humedad, evitando encharcamientos.
- No apto para sellar pisos, escaleras, terrazas o cualquier superficie a pisar.
- No exceder la cantidad de agua añadida al producto, el cambio en la proporción recomendada, alterará las características fisicoquímicas finales del producto.

RECOMENDACIONES

- Homogenizar la mezcla antes de usar.
- Evite dejar el envase abierto por tiempos prolongados para evitar la formación de natas.
- Considere la porosidad del sustrato ya que este afectará el rendimiento.

PRECAUCIONES

- En caso de ingesta accidental, no provoque vómito y acuda inmediatamente al médico.
- Evitar el contacto con los ojos, si esto ocurre lave con abundante agua y acuda al médico.
- La manipulación de este producto por niños debe ser supervisado por adultos.

IMPORTANTE

Los datos de esta Ficha Técnica representan valores típicos del producto. Por lo tanto, esta información solo sirve como una guía general y el usuario final deberá realizar pruebas previas de acuerdo a sus necesidades. La información técnica, advertencias, recomendaciones y desempeño del producto se basan en pruebas de laboratorio así como en experiencia de la práctica misma estando sujeta a cambios sin previo aviso.

Para cualquier duda dirijase a su agente de ventas ADEKON®.

GARANTÍA

ADHECRETO ULTRA ADEKON® está fabricado con productos de la más alta calidad. Cualquier modificación a las instrucciones o recomendaciones será responsabilidad de quien a su criterio ha decidido modificar el uso o manejo del producto. Si el usuario emplea el producto para un fin diferente al explícitamente recomendado asume todo el riesgo y responsabilidad correspondiente. Nuestra responsabilidad se limitará únicamente al replazo de una cantidad igual al adquirido siempre y cuando no cumpla con las características especificadas en esta ficha.



ADHECRETO ULTRA