

PRIMERCKON



PRESENTACIÓN

1 Lt
4 Lt
19 Lt
200 Lt

DOSIFICACIÓN

Variable, dependiendo del área a aplicar y el estado en el que se encuentre la superficie.

DILUCIÓN

3 Litros de agua por cada litro de
PRIMERCKON

Para mantenimiento:

5 Litros de agua por cada litro de
PRIMERCKON

RENDIMIENTO

4 a 6 m²/lt

*Estos datos pueden variar dependiendo de la porosidad del sustrato

UTENSILIOS DE APLICACIÓN

Brocha
Rodillo

ALMACENAMIENTO

Manténgase en lugares frescos y secos, y fuera del alcance de los niños.

Tiempo de resguardo funcional 12 meses a partir de su fecha de elaboración.

PRIMERCKON ADEKON[®]

Es un producto emulsificado a base de resinas en estirenadas y componentes de rápida absorción, que actúa como sellador primario para recibir la aplicación del sistema de impermeabilización; eliminando la porosidad del sustrato.

CARACTERÍSTICAS

- Secado rápido.
- Brinda eficaz protección a la humedad y salitre.
- Sella la porosidad del sustrato.
- Mejora el rendimiento del impermeabilizante.
- Mejora la manejabilidad del restauracret.

APLICACIONES

- Se utiliza como sellador para lozas.
- Como primario en sistemas de impermeabilización.
- Para dar mantenimiento a impermeabilizante previamente aplicado y que se encuentra en buenas condiciones.
- En la elaboración de pastas de restauracret, fortificándolo.

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

- 1.- La superficie deberá estar limpia, libre de grasa, polvo, restos de recubrimientos viejos que se estén desprendiendo, humedad y salitre.
- 2.- Aplique **PRIMERCKON ADEKON[®]** diluido sobre el sustrato, deje secar entre 30 y 60 minutos antes de aplicar el siguiente paso del sistema de impermeabilización.
- 3.- Se puede aplicar de manera directa **PRIMERCKON ADEKON[®]** cuando se trate de losas altamente deterioradas.

PRIMERCKON

FICHA TÉCNICA

DATOS TÉCNICOS

PROPIEDAD	VALOR	UNIDADES
Viscosidad	2500-3000	cps
Densidad	1.05 +- 0.3	kg / lt
Sólidos en peso	40 +- 2	%
Tiempo de secado al Tacto	15 - 30	Min

LIMITACIONES

- No se aplique bajo amenaza de lluvia o en áreas encharcadas.
- No apto para superficies sometidas a presión hidrostática, inmersión continua.
- No exceder la cantidad de agua que se debe añadir al producto ya que se reducirán las propiedades y beneficios del producto.

RECOMENDACIONES

- Mezclar antes de usar para homogenizar
- Evite dejar el envase abierto, por tiempos prolongados para evitar la formación de natas.
- Considere la porosidad del sustrato ya que este afectara el rendimiento. Puede usar guantes de hule para la manipulación del producto.

PRECAUCIONES

- En caso de ingesta accidental, no provoque vómito y acuda inmediatamente al médico.
- Evitar el contacto con los ojos, si esto ocurre lave con abundante agua y acuda al médico.
- La manipulación de este producto por niños debe ser supervisado por adultos.

IMPORTANTE

Los datos de esta Ficha Técnica representan valores típicos del producto. Por lo tanto, esta información solo sirve como una guía general y el usuario final deberá realizar pruebas previas de acuerdo a sus necesidades. La información técnica, advertencias, recomendaciones y desempeño del producto se basan en pruebas de laboratorio así como en experiencia de la práctica misma estando sujeta a cambios sin previo aviso.

Para cualquier duda diríjase a su agente de ventas ADEKON®.

GARANTÍA

PRIMERCKON ADEKON® está fabricado con productos de la más alta calidad. Cualquier modificación a las instrucciones o recomendaciones será responsabilidad de quien a su criterio ha decidido modificar el uso o manejo del producto. Si el usuario emplea el producto para un fin diferente al explícitamente recomendado asume todo el riesgo y responsabilidad correspondiente. Nuestra responsabilidad se limitará únicamente al remplazo de una cantidad igual al adquirido siempre y cuando no cumpla con las características especificadas en esta ficha.

PRIMERCKON

