

LIGATIROL



PRESENTACIÓN

1 Lt
4 Lt
19 Lt
200 Lt

DOSIFICACIÓN

Como aditivo:

2 litros de **LIGATIROL** por cada 19 litros de pasta

RENDIMIENTO

7 a 10 m²/lt diluido.
4 a 6 m²/lt directo.

*Estos datos pueden variar dependiendo de la porosidad del sustrato

DILUCIÓN

Como sellador:

1 Litro de agua por cada litro de **LIGATIROL**

UTENSILIOS DE APLICACIÓN

Brocha
Rodillo

ALMACENAMIENTO

Manténgase en lugares frescos y secos, y fuera del alcance de los niños

Tiempo de resguardo funcional 12 meses a partir de su fecha de elaboración.

LIGATIROL ADEKON®

Aditivo que otorga mayor anclaje entre el tirol y el sustrato mejorando el rendimiento del acabado final. Aumenta su adhesividad y consistencia en la elaboración de pastas para el tirol. Evita el picado y desprendimiento del tirol.

CARACTERÍSTICAS

- Fácil y rápida aplicación.
- Mejora la adherencia y resistencia de morteros.
- Evita el desprendimiento / desmoronamiento del tirol.
- Evita el picado de las superficies.

APLICACIONES

- Se utiliza como sellador y otorga mayor anclaje entre el tirol y el sustrato, ya sea de concreto, yeso, tabla roca o plafón, mejorando el rendimiento del acabado final.
- Mejora su adhesividad y consistencia en la elaboración de pastas para tirol.

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

1.- La superficie deberá estar limpia, libre de grasa, polvo, restos de recubrimientos viejos que se estén desprendiendo, humedad y salitre.

Como sellador

2.- Aplique **LIGATIROL ADEKON®** diluido sobre la superficie a aplicar, deje secar aproximadamente 30 minutos antes de aplicar el recubrimiento.

NOTA: NO aplicar recubrimiento después de 12 horas de secado.

Como aditivo

3.- Agregue **LIGATIROL ADEKON®** al agua de mezcla en una proporción de 2 litros de producto por cada 19 lts de pasta.

LIGATIROL

FICHA TÉCNICA

DATOS TÉCNICOS

PROPIEDAD	VALOR	UNIDADES
Viscosidad	2500-3000	cps
Densidad	1.05 +- 0.3	kg / lt
Sólidos en peso	25 +- 1	%
Tiempo de secado al Tacto	30	Min

LIMITACIONES

- Evitar aplicar en superficies húmedas o con problemas de salitre.
- No apto para sellar pisos, escaleras, terrazas o cualquier superficie a pisar.
- No exceder la cantidad de agua que se debe añadir al producto ya que se reducirán las propiedades y beneficios del producto.

RECOMENDACIONES

- Homogenizar la mezcla antes de usar.
- Evite dejar el envase abierto por tiempos prolongados para evitar la formación de natas.
- Considere la porosidad del sustrato ya que este afectara el rendimiento.

PRECAUCIONES

- En caso de ingesta accidental, no provoque vómito y acuda inmediatamente al médico.
- Evitar el contacto con los ojos, si esto ocurre lave con abundante agua y acuda al médico.
- La manipulación de este producto por niños debe ser supervisado por adultos.

IMPORTANTE

Los datos de esta Ficha Técnica representan valores típicos del producto. Por lo tanto, esta información solo sirve como una guía general y el usuario final deberá realizar pruebas previas de acuerdo a sus necesidades. La información técnica, advertencias, recomendaciones y desempeño del producto se basan en pruebas de laboratorio así como en experiencia de la práctica misma estando sujeta a cambios sin previo aviso.

Para cualquier duda dirijase a su agente de ventas ADEKON®.

GARANTÍA

LIGATIROL ADEKON® está fabricado con productos de la más alta calidad. Cualquier modificación a las instrucciones o recomendaciones será responsabilidad de quien a su criterio ha decidido modificar el uso o manejo del producto. Si el usuario emplea el producto para un fin diferente al explícitamente recomendado asume todo el riesgo y responsabilidad correspondiente. Nuestra responsabilidad se limitará únicamente al remplazo de una cantidad igual al adquirido siempre y cuando no cumpla con las características especificadas en esta ficha.

LIGATIROL

