

PINTURA PREMIUM



PRESENTACIÓN

1 Lt
4 Lt
19 Lt
200 Lt

DILUCIÓN

Relación **PINTURA PREMIUM** / Agua

1 lt- 200 ml
4 lt- 800 ml
19 lt- 2 lt

COLORES

Consulte catálogo de pinturas.

RENDIMIENTO

9 a 12 m²/lt

En superficies lisas y selladas

*Estos datos pueden variar dependiendo de la porosidad del sustrato

UTENSILIOS DE APLICACIÓN

Brocha
Rodillo
Aspersión

ALMACENAMIENTO

Manténgase en lugares frescos y secos, y fuera del alcance de los niños

Tiempo de resguardo funcional 12 - 18 meses a partir de su fecha de elaboración.

PREMIUM ADEKON®

Pintura vinil-acrílica elaborada con resinas, cargas minerales y aditivos especiales, que dará a la emulsión excelentes propiedades tintométricas, resistencia y poder cubriente. Ideal para interiores y exteriores. Acabado mate, semi mate y satinado. Durabilidad 10 años.

CARACTERÍSTICAS

- Resistente a climas húmedos, retardando la formación de hongo y salitre en la superficie donde se aplique.
- 100 % Lavable
- Forma una capa plastica protectora .

APLICACIONES

- Por su poder cubriente se recomienda para agilizar el trabajo en grandes obras contribuyendo a disminuir imperfecciones en muros, plafones y pastas que desee decorar o recubrir.
- Decora y protege sus espacios en superficies como: yeso, cemento, tabique, madera, asbesto, etc.
- Forma una capa plastica protectora que le otorga una mayor lavabilidad y resistencia.

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

- 1.- La superficie deberá estar limpia, libre de grasa, polvo, restos de recubrimientos viejos que se estén desprendiendo, humedad y salitre.
- 2.- Aplique **SELLADOR 5X1 ADEKON®** sobre la superficie del sustrato para sellar (Consulte ficha técnica para sus datos específicos).
- 3.- Aplique **PREMIUM ADEKON®** dos capas para lograr el desarrollo del color y satin completo, dándole su tiempo de secado entre cada aplicación.

PINTURA PREMIUM

FICHA TÉCNICA

DATOS TÉCNICOS

PROPIEDAD	VALOR	UNIDADES
Viscosidad	2000 - 3000	cps
Densidad	1.15 +/- 0.03	kg / lt
Lavabilidad	>= 8000	ciclos
Tiempo de secado al Tacto	30	Min

LIMITACIONES

RECOMENDACIONES

PRECAUCIONES

IMPORTANTE

GARANTÍA

- Este producto no tiene resistencia a productos químicos corrosivos, altas temperaturas o alguna otra condición extrema.
- No se recomienda utilizar en áreas donde se deba pisar.
- No mezclar con otras pinturas o sustancias ajenas al producto ADEKON®.
- No se puede guardar pintura que ya ha sido diluida, pues de esta forma la pintura se contamina y pierde propiedades.
- Mezclar antes de usar para homogenizar
- Evite dejar el envase abierto, por tiempos prolongados para evitar la formación de natas.
- Puede usar guantes de hule para la manipulación del producto.
- Utilice solo la cantidad recomendada de dilución, ya que el producto perderá propiedades.
- Antes de pintar debe solucionar problemas de humedad y moho.
- Espesores recomendados:
 - En película húmeda 5 milésimas de pulgada, por capa.
 - En película seca 3 milésimas de pulgada, por capa.
- En caso de ingesta accidental, no provoque vómito y acuda inmediatamente al médico.
- Evitar el contacto con los ojos, si esto ocurre lave con abundante agua y acuda al médico.
- La manipulación de este producto por niños debe ser supervisado por adultos.

Los datos de esta Ficha Técnica representan valores típicos del producto. Por lo tanto, esta información solo sirve como una guía general y el usuario final deberá realizar pruebas previas de acuerdo a sus necesidades. La información técnica, advertencias, recomendaciones y desempeño del producto se basan en pruebas de laboratorio así como en experiencia de la práctica misma estando sujeta a cambios sin previo aviso.

Para cualquier duda diríjase a su agente de ventas ADEKON®.

PREMIUM ADEKON® está fabricado con productos de la más alta calidad. Cualquier modificación a las instrucciones o recomendaciones será responsabilidad de quien a su criterio ha decidido modificar el uso o manejo del producto. Si el usuario emplea el producto para un fin diferente al explícitamente recomendado asume todo el riesgo y responsabilidad correspondiente. Nuestra responsabilidad se limitará únicamente al remplazo de una cantidad igual al adquirido siempre y cuando no cumpla con las características especificadas en esta ficha.



PREMIUM