

# BARNIZ DE POLIURETANO PARA MUROS Y PISOS



## BARNIZ DE POLIURETANO PARA MUROS Y PISOS ADEKON®

es un barniz monocomponente con acabado transparente brillante, base agua, el cual tiene un alto desempeño, diseñado para muros, madera y plásticos en general, otorgando dureza y flexibilidad. Ideal para teja, muros, concreto, tablaroca, tabique y cantera.

## PRESENTACIÓN

1 L  
4 L  
19 L

## RENDIMIENTO

14 - 18 m<sup>2</sup>/Litro

El rendimiento es variable debido a la porosidad y absorción de la superficie a aplicar.

## UTENSILIOS DE APLICACIÓN

Pistola asistida por aire  
Brocha  
Rodillo

## ALMACENAMIENTO

Manténgase en lugares frescos y secos, y fuera del alcance de los niños. Evite la luz directa del sol y fuentes de calor. No exponer a altas temperaturas.

## CARACTERÍSTICAS

- Líquido incoloro.
- Resistencia a roces y golpes.
- Resistente a los rayos UV.
- No proporciona aromas residuales.
- Fácil de limpiar.
- Protege y da brillo a la superficie.

## APLICACIONES

Formulado para muros, plásticos generales y madera. Uso exterior e interior.

## INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

- 1.- Mezcle antes y durante su uso. Evite la agitación mecánica.
- 2.- La superficie a pintar debe de estar limpia y seca, libre de grasas, polvos u otros contaminantes.
- 3.- Se recomienda lijar la superficie con lija de grano fina y/o media antes de aplicar, en caso de utilizarse madera.  
Aplicación con brocha:
  - 1.- Aplicar una primera mano como sellador. En caso de aplicar en madera aplique una primera capa en dirección a las vetas de la misma. Dejar secar durante 30-40 minutos.  
Nota: Evite el exceso de pasadas ya que puede formar burbujas.
  - 2.- Lije la primera mano con una lija de grano >280 y aplique 1-2 manos más de barniz en dirección opuesta a la aplicación anterior. El secado entre capas debe de ser entre 1-2 horas. La capa final debe secar entre 12 y 24 horas.
  - 3.- El resultado final es un acabado terso.

# BARNIZ DE POLIURETANO PARA MUROS

## FICHA TÉCNICA

### DATOS TÉCNICOS

PROPIEDAD	VALOR	UNIDADES
Sólidos por peso	36	%
Densidad	10 - 11	kg / lt
Viscosidad	1 - 100	cps
pH	8.0 - 8.5	-
Secado al tacto	25 - 40	minutos
Secado total	12 - 24	horas

### RECOMENDACIONES

- Evite contacto directo con los ojos.
- Mantener lejos del fuego o llamas.
- En caso de incendio utilizar como medio de extinción agua o CO<sub>2</sub>.

### PRECAUCIONES

- Mantener fuera del alcance de los niños.
- Evite el contacto prolongado con la piel.
- Utilizar guantes y gafas al manipular el producto.
- En caso de ingesta accidental, no provoque vómito y acuda inmediatamente al médico.
- Evitar el contacto con los ojos, si esto ocurre lave con abundante agua y acuda al médico.

### IMPORTANTE

Los datos de esta Ficha Técnica representan valores típicos del producto. Por lo tanto, esta información solo sirve como una guía general y el usuario final deberá realizar pruebas previas de acuerdo a sus necesidades. La información técnica, advertencias, recomendaciones y desempeño del producto se basan en pruebas de laboratorio así como en experiencia de la práctica misma estando sujeta a cambios sin previo aviso.

Para cualquier duda dirijase a su agente de ventas ADEKON®.

### GARANTÍA

**BARNIZ DE POLIURETANO PARA MUROS ADEKON®** está fabricado con productos de la más alta calidad. Cualquier modificación a las instrucciones o recomendaciones será responsabilidad de quien a su criterio ha decidido modificar el uso o manejo del producto. Si el usuario emplea el producto para un fin diferente al explícitamente recomendado asume todo el riesgo y responsabilidad correspondiente. Nuestra responsabilidad se limitará únicamente al remplazo de una cantidad igual al adquirido siempre y cuando no cumpla con las características especificadas en esta ficha.

