

# COLOR ENDURECEDOR



## PRESENTACIÓN

27 Kg

## DOSIFICACIÓN

2 - 4 kg / m<sup>2</sup>

## COLORES

Consulte catálogo de pinturas.

## RENDIMIENTO

8 - 14 m<sup>2</sup> por cubeta de 27 kg

Dependerá del grosor de la capa y dirección del viento.

## UTENSILIOS DE APLICACIÓN

Manual  
**Para pulir:**  
Peine metálico  
Llana  
Espátula

## ALMACENAMIENTO

Manténgase en lugares frescos y secos, y fuera del alcance de los niños.

Tiempo de resguardo funcional 12 meses a partir de su fecha de elaboración.

## COLOR ENDURECEDOR ADEKON®

Es un producto en polvo formulado a base de cemento Pórtland, cargas minerales y pigmentos de alta calidad, que se encuentran en dispersión, los cuales dan color a pisos de concreto en fresco.

## CARACTERÍSTICAS

- Mayor resistencia a la abrasión por su contenido de endurecedores minerales.
- Mayor durabilidad.
- Uniformidad en los tonos.
- Se puede utilizar en interiores y exteriores.

## APLICACIONES

- Para modificar el color del concreto en pisos con los siguientes acabados: Estampado / Pulido / Escobillado

## INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

- 1.- Verifique que el concreto fresco no tenga exceso de agua.
- 2.- Espolvoree **COLOR ENDURECEDOR ADEKON®** sobre el concreto a una distancia de 40 cm aproximadamente, la aplicación debe ser a dos manos para conseguir una capa uniforme.
- Para acabado estampado:**
- 3.- Espolvoree **DESMOLDANTE EN POLVO ADEKON®** de manera que se obtenga una capa uniforme.
- 4.- Inmediatamente después coloque y ejerza presión uniformemente sobre el molde.
- 5.- Retire el molde y permita un fraguado de al menos 24 hr antes de limpiar los restos de desmoldante.
- 6.- Una vez que el concreto halla fraguado, aplique **SELLACKON SOLVENTE ADEKON®** como acabado final.

# COLOR ENDURECEDOR

## FICHA TÉCNICA

### DATOS TÉCNICOS

PROPIEDAD	VALOR	UNIDADES
Resistencia a la Compresión	260 - 400	kg / cm <sup>2</sup>
Resistencia a la Tensión	40	kg / cm <sup>2</sup>
Sólidos en peso	99-100	%
Tiempo de secado al Tacto	30 - 60	Min

### LIMITACIONES

- No espolvoree **COLOR ENDURECEDOR ADEKON®** cuando haya corriente de aire, de lo contrario esto afectará su rendimiento.
- El color final se observará una vez halla fraguado.
- No curar el concreto con sistema de aspersión de agua, ni cubrir la superficie con papel o plástico.

### RECOMENDACIONES

- Para avivar los tonos presentados en nuestra gama de colores se recomienda utilizar **SELLACKON SOLVENTE ADEKON®**.
- No deje el envase abierto, de lo contrario se formaran aglomerados de difícil dispersión debido a la humedad ambiental.

### PRECAUCIONES

- En caso de ingesta accidental, no provoque vómito y acuda inmediatamente al médico.
- Evitar el contacto con los ojos, si esto ocurre lave con abundante agua y acuda al médico.
- La manipulación de este producto por niños debe ser supervisado por adultos.

### IMPORTANTE

Los datos de esta Ficha Técnica representan valores típicos del producto. Por lo tanto, esta información solo sirve como una guía general y el usuario final deberá realizar pruebas previas de acuerdo a sus necesidades. La información técnica, advertencias, recomendaciones y desempeño del producto se basan en pruebas de laboratorio así como en experiencia de la práctica misma estando sujeta a cambios sin previo aviso.

Para cualquier duda dirjase a su agente de ventas ADEKON®.

### GARANTÍA

**COLOR ENDURECEDOR ADEKON®** está fabricado con productos de la más alta calidad. Cualquier modificación a las instrucciones o recomendaciones será responsabilidad de quien a su criterio ha decidido modificar el uso o manejo del producto. Si el usuario emplea el producto para un fin diferente al explícitamente recomendado asume todo el riesgo y responsabilidad correspondiente. Nuestra responsabilidad se limitará únicamente al remplazo de una cantidad igual al adquirido siempre y cuando no cumpla con las características especificadas en esta ficha.

