

# PINTURA PARA ALBERCA



## PRESENTACIÓN

1 Lt  
4 Lt  
19 Lt  
200 Lt

## COLORES

Blanco  
Azul

## RENDIMIENTO

7.5-8.5 m<sup>2</sup> / L a 2 milésimas de espesor

\*Estos datos pueden variar dependiendo las condiciones del sustrato

## UTENSILIOS DE APLICACIÓN

Brocha  
Rodillo

## ALMACENAMIENTO

Mantener en lugares frescos y secos.  
Evitar la luz directa del sol y fuentes de calor.  
Tiempo de resguardo funcional 12 meses en su envase original perfectamente cerrado, a partir de su fecha de elaboración.

## PINTURA PARA ALBERCA ADEKON®

Es un recubrimiento diseñado especialmente para condiciones de inmersión o humedad y con resistencia a productos químicos para el tratamiento de agua en albercas, posee excelente adherencia al concreto y buena resistencia a la durabilidad.

## CARACTERÍSTICAS

- Fácil de aplicar.
- Resistencia a la humedad.
- Libre de plomo y metales pesados.
- Resistencia a productos químicos de limpieza.

## APLICACIONES

- PINTURA PARA ALBERCA ADEKON® Está recomendada para proteger y embellecer albercas, piletas, estanques, fuentes ornamentales, baños y superficies en general de concreto expuestas a condiciones de inmersión o humedad.

## INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

### Albercas nuevas:

1. La alberca nueva debe ser llenada con agua por 1 mes, esto para asegurar la extracción de sales en las paredes del concreto.
2. Vaciar y dejar secar la alberca por lo menos 1 mes antes de pintar.
3. Lavar la superficie con solución de OXI-OFF ADEKON®, 1 parte por 2 de agua, dejar reaccionar por 15 minutos y lavar con abundante agua. Dejar secar 6 días.
4. Realizar prueba de humedad, colocar un plástico de 1m<sup>2</sup> y sellar con cinta masking, dejar reposar por 24 hrs. Si no existe humedad en el plástico, la alberca está lista para ser pintada, de lo contrario dejar secar y repetir hasta que la prueba resulte sin humedad.
5. Se recomienda aplicar parte de la pintura diluida de 10-15% con DYLEX-SOLV ADEKON®, como una primer mano selladora. (Esta pintura NO puede ser diluida con reductores ajenos al antes mencionado, dado que la pintura se cortará).
6. Dejar secar la mano selladora de 24 hrs. Y aplicar una segunda mano uniforme sin diluir.
7. Tiempo de curado: 5-7 días después de aplicada la segunda mano se puede llenar la alberca.

### Superficies repintadas

1. Toda superficie antes de pintarse debe estar limpia, libre de cualquier material que impida la correcta adherencia a la superficie. Remover con cepillo de alambre cualquier resto de pintura.
2. Lavé la superficie con una solución 3:1 de agua con hipoclorito, hasta asegurar que no existe hongo y enjuagar con abundante agua.
3. Si existen superficies agrietadas, reparar con SELLA-TEK ADEKON, dejar de secar de acuerdo a instrucciones del producto.
4. Asegurar que la superficie se encuentre completamente seca y aplicar 1 mano de PINTURA PARA ALBERCA ADEKON®, dejar secar de 12-24 hrs. y posteriormente se procede a aplicar una segunda mano de manera uniforme.
5. Tiempo de curado: 4-6 días después de aplicada la segunda mano, se puede llenar la alberca.

# PINTURA PARA ALBERCA

## FICHA TÉCNICA

### DATOS TÉCNICOS

PROPIEDAD	VALOR	UNIDADES
Viscosidad	800-2000	cps
Densidad	114-130	kg / lt
Sólidos en peso	50.0-56.0	%
Tiempo de secado al Tacto	20 - 30	Min

### MEDIDAS DE PRECAUCIÓN

- Es una pintura que por sus componentes puede ser riesgosa para la salud, por lo cual deben tenerse ciertas precauciones al momento de aplicarla para no arriesgar la salud de quien lo utiliza. Es recomendable que la aplicación se realice por 4 personas, con el siguiente procedimiento:
- Cada integrante aplicará la pintura de 5-8 min, en seguida saldrá y entrará el siguiente aplicador, esto dará un tiempo de ventilación entre cada uno de 24 min.

### PRECAUCIONES

- En caso de ingesta accidental, no provoque el vómito y acuda directamente al médico.
- Evitar el contacto con los ojos, en caso de contacto, lavar con abundante agua y acudir al médico.
- La manipulación de este producto por niños debe ser supervisada por adultos.

### IMPORTANTE

Los datos de esta ficha técnica representan valores típicos del producto. Por lo tanto, esta información sólo sirve como una guía general y el usuario final deberá realizar pruebas previas de acuerdo a sus necesidades. La información técnica, advertencias, recomendaciones y desempeño del producto se basan en pruebas de laboratorio, así como en experiencia de la práctica misma estando sujeta a cambios sin previo aviso.

Para cualquier duda dirigirse a su agente de ventas ADEKON®.

### GARANTÍA

**PINTURA PARA ALBERCA ADEKON®** Está fabricando con productos de la más alta calidad. Cualquier modificación a las instrucciones o recomendaciones será responsabilidad de quien a su criterio ha decidido modificar el uso o manejo del producto. Si el usuario emplea el producto para un fin diferente al recomendado asume todo el riesgo y responsabilidad correspondiente. Nuestra responsabilidad se limitará únicamente al reemplazo de una cantidad igual al adquirido siempre y cuando no cumpla con las características especificadas en esta ficha.



# PINTURA PARA ALBERCA