

ADK-900



PRESENTACIÓN

1/2 Lt
1 Lt
4 Lt
19 Lt

DOSIFICACIÓN

Variable

RENDIMIENTO

Variable de acuerdo a grosor de película.

DILUCIÓN

No se diluye

UTENSILIOS DE APLICACIÓN

Brocha
Rodillo
Espátula
Pincel

ALMACENAMIENTO

Manténgase en lugares frescos y secos, fuera del alcance de los niños.

Tiempo de resguardo funcional 12 meses a partir de su fecha de elaboración.

ADK-900 ADEKON[®]

Ideal para proyectos profesionales de carpintería, adhiere maderas tales como pino, caoba, encino, triplay, aglomerado, MDF, etc. Ayuda en la elaboración y reparación de artesanías y manualidades en papel, cartón, cerámica, tela, etc.

CARACTERÍSTICAS

- Fácil aplicación.
- Excelente desempeño en maderas blandas.
- Gran poder adhesivo (20% mayor al de la competencia).
- Transparente al secar.
- No tóxico.

APLICACIONES

- Ideal para proyectos profesionales de carpintería, adhiere maderas de pino, caoba, encino, triplay, aglomerado, MDF, etc.
- En la elaboración o reparación de artesanías y manualidades en papel, cartón, cerámica, tela, etc.

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

- 1.- La superficie deberá estar limpia, libre de grasa, polvo, restos de partículas que se estén desprendiendo.
- 2.- Aplique **ADK-900 ADEKON[®]** de manera que se forme una película uniforme que cubra toda el área a pegar.
- 3.-Ensamble las superficies a unir y ejerza presión por al menos 30 minutos.

* Se obtienen la fijación total entre ambas superficies, transcurridas 24 hrs.

ADK-900

FICHA TÉCNICA

DATOS TÉCNICOS

PROPIEDAD	VALOR	UNIDADES
Viscosidad	2000-2500	cps
Densidad	1.05 +- 0.3	kg / lt
Sólidos en peso	50 +- 5	%
Tiempo de secado al Tacto	30	Min

LIMITACIONES

- No se diluye.
- No es útil para rellenar huecos o grietas.
- El exceso de pegamento no significa mayor adherencia.

RECOMENDACIONES

- Agite antes de usar
- Evite el exceso de producto, para evitar derrames y desperdicio.
- Evite dejar el envase abierto por tiempos prolongados para evitar la formación de natas.

PRECAUCIONES

- En caso de ingesta accidental, beba abundante agua y acuda inmediatamente al médico.
- Evitar el contacto con los ojos, si esto ocurre lave con abundante agua y acuda al médico.
- La manipulación de este producto por niños debe ser supervisado por adultos.

IMPORTANTE

Los datos de esta ficha técnica representan valores típicos del producto. Por lo tanto, esta información solo sirve como una guía general y el usuario final deberá realizar pruebas previas de acuerdo a sus necesidades. La información técnica, advertencias, recomendaciones y desempeño del producto se basan en pruebas de laboratorio así como en experiencia de la práctica misma estando sujeta a cambios sin previo aviso.

Para cualquier duda dirijase a su agente de ventas ADEKON®.

GARANTÍA

ADK-900 ADEKON® está fabricado con productos de la más alta calidad. Cualquier modificación a las instrucciones o recomendaciones será responsabilidad de quien a su criterio ha decidido modificar el uso o manejo del producto. Si el usuario emplea el producto para un fin diferente al explícitamente recomendado asume todo el riesgo y responsabilidad correspondiente. Nuestra responsabilidad se limitará únicamente al remplazo de una cantidad igual al adquirido siempre y cuando no cumpla con las características especificadas en esta ficha.

ADK-900

