

IMPERMEABILIZANTE FIBRATEK



PRESENTACIÓN

4 Lt
19 Lt
200 Lt

TIEMPO DE VIDA

5 años
7 años
10 años

TONOS

Terracota
Blanco
Verde

RENDIMIENTO

1 m²/lt a 2 manos.

*Estos datos pueden no incluyen perdidas por variaciones del espesor, mezclado, por aplicaciones irregulares de la superficie, ni porosidad.

UTENSILIOS DE APLICACIÓN

Brocha
Rodillo
Cepillo

ALMACENAMIENTO

Manténgase en lugares frescos y secos, y fuera del alcance de los niños

Tiempo de resguardo funcional 12 meses a partir de su fecha de elaboración.

IMPERMEABILIZANTE FIBRA-TEK ADEKON®

Es un producto base agua, cargas cerámicas, resinas emulsificadas y microfibras que forman una membrana que resiste los movimientos estructurales y encharcamientos que se pudiera tener la superficie donde se aplique.

CARACTERÍSTICAS

- Fácil y rápida aplicación.
- Alta adhesividad en concreto, mortero, asbesto, lámina, entre otros.
- Evita el paso de humedad.
- Resistente a movimientos térmicos estructurales.
- Resistente a los efectos de la intemperie y rayos UV.
- La micro fibra en suspensión garantiza la formación una película de alto desempeño, una vez que este seca.

APLICACIONES

- Como recubrimiento regenerador y protector de impermeabilizaciones colocadas anteriormente.
- En color blanco para reflejar los rayos solares, brindando un ambiente más fresco al interior de las construcciones (recomendado en climas cálidos).
- En color terracota, para absorber calor de los rayos del sol, creando una atmosfera cálida.(recomendado en climas fríos).
- En color verde como elemento decorativo, además de contribuir a un clima semi-cálido / fresco.

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

- 1.- La superficie deberá estar limpia, libre de grasa, polvo, restos de recubrimientos viejos que se estén desprendiendo, humedad y salitre.
- 2.- Sellar la superficie con **PRIMERCKON ADEKON®** especial para recibir sistemas de impermeabilización; Deje secar al menos 30 minutos.
- 3.- Si la loza presenta grietas o fisuras es necesario reparar con **RESTAURACRET ADEKON®** mezclado con **PRIMERCKON ADEKON®** (diluido a 7 partes de agua por 1 litro de **PRIMERCKON ADEKON®**). Dejar secar al menos una hora.
- 4.- Aplique la primera capa de **IMPERMEABILIZANTE FIBRA-TEK ADEKON®** en un solo sentido, cubriendo perfectamente toda la superficie.
- 5.- Es recomendable instalar una membrana de refuerzo en casos donde la loza presente movimiento estructural continuo o este muy deteriorada (poner cuando la capa de impermeabilizante aún esta fresca).
- 6.-Dejar secar 1-2 horas y aplicar la segunda capa de **IMPERMEABILIZANTE FIBRA-TEK ADEKON®** obteniendo el secado total en 24 hrs.

IMPERMEABILIZANTE FIBRATEK

FICHA TÉCNICA

PROPIEDAD	VALOR	UNIDADES
Elongación	75 - 95	%
Temperatura de aplicación	5 > T < 38	°C
Viscosidad	2500 - 4500	cps
Densidad	1,25 +- 0,3	kg / lt
Sólidos en peso	47 +- 3	%
Tiempo de secado al Tacto	120	Min

DATOS TÉCNICOS

LIMITACIONES

- El sustrato debe contar con una pendiente mínima o bajadas pluviales para evitar encharcamientos.
- Para aplicaciones sobre otro tipo de superficies es necesario hacer pruebas en un área mínima de 1m² para comprobar que exista una adecuada adherencia.
- No se diluye
- No añadir otros materiales con el fin de hacer rendir más el producto ya que de esta manera lo único que conseguirá es alterar las propiedades del producto.
- No aplicar a temperaturas inferiores a 5°C ni mayores a los 38°C.
- No aplicar si hay amenaza de lluvia.

RECOMENDACIONES

- Mezclar antes de usar para homogenizar
- Evite dejar el envase abierto, por tiempos prolongados para evitar la formación de natas.
- Considere la porosidad del sustrato ya que este afectara el rendimiento.

PRECAUCIONES

- En caso de ingesta accidental, no provoque vómito y acuda inmediatamente al médico.
- Evitar el contacto con los ojos, si esto ocurre lave con abundante agua y acuda al médico.
- La manipulación de este producto por niños debe ser supervisado por adultos.

IMPORTANTE

Los datos de esta Ficha Técnica representan valores típicos del producto. Por lo tanto, esta información solo sirve como una guía general y el usuario final deberá realizar pruebas previas de acuerdo a sus necesidades. La información técnica, advertencias, recomendaciones y desempeño del producto se basan en pruebas de laboratorio así como en experiencia de la práctica misma estando sujeta a cambios sin previo aviso.

Para cualquier duda diríjase a su agente de ventas ADEKON®.

GARANTÍA

IMPERMEABILIZANTE FIBRATEK ADEKON® está fabricado con productos de la más alta calidad. Cualquier modificación a las instrucciones o recomendaciones será responsabilidad de quien a su criterio ha decidido modificar el uso o manejo del producto. Si el usuario emplea el producto para un fin diferente al explícitamente recomendado asume todo el riesgo y responsabilidad correspondiente. Nuestra responsabilidad se limitará únicamente al remplazo de una cantidad igual al adquirido siempre y cuando no cumpla con las características especificadas en esta ficha.



IMPER FIBRATEK