

# ADHECRETO



## PRESENTACIÓN

1 Lt  
4 Lt  
19 Lt  
200 Lt

## DOSIFICACIÓN

### Como aditivo:

2 a 3 litros de **ADHECRETO** por cada saco de 50 kg

## RENDIMIENTO

7 a 10 m<sup>2</sup>/lt diluido.  
4 a 6 m<sup>2</sup>/lt directo.

\*Estos datos pueden variar dependiendo de la porosidad del sustrato

## DILUCIÓN

### Como sellador:

2 Litros de agua por cada litro de **ADHECRETO**

## UTENSILIOS DE APLICACIÓN

Brocha  
Rodillo

## ALMACENAMIENTO

Manténgase en lugares frescos y secos, y fuera del alcance de los niños

Tiempo de resguardo funcional 12 meses a partir de su fecha de elaboración.

## ADHECRETO ADEKON<sup>®</sup>

Mejora la adherencia y resistencia de mezclas base cemento. Su fórmula concentrada une el concreto nuevo con concreto viejo. Como sellador otorga mayor anclaje entre el recubrimiento y el sustrato, mejorando el rendimiento del acabado final.

## CARACTERÍSTICAS

- Fácil y rápida aplicación.
- Mejora la adherencia y resistencia en union de liga.
- Evita el desprendimiento/desmoronamiento del sustrato.
- Evita el picado de las superficies.
- Aumenta la adherencia en morteros.
- Proporciona mejor consistencia al concreto para su manipulación.
- Útil para fortificar estucos, pegazulejos, pinturas, etc.

## APLICACIONES

- Se utiliza como sellador y otorga mayor anclaje entre el recubrimiento y el sustrato, ya sea de concreto, yeso, tabla roca o plafón, mejorando el rendimiento del acabado final.
- Mejora adhesividad y consistencia al concreto en la elaboración de pastas.

## INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

1.- La superficie deberá estar limpia, libre de grasa, polvo, restos de recubrimientos viejos que se estén desprendiendo, humedad y salitre.

### Como sellador

2.- Aplique **ADHECRETO ADEKON<sup>®</sup>** diluido sobre el sustrato, deje secar aproximadamente 30 minutos antes de aplicar el nuevo recubrimiento.

### Como aditivo

3.-Agregue **ADHECRETO ADEKON<sup>®</sup>** al agua de mezcla de 2 a 3 litros de producto por cada saco de 50 kg de cemento.

# ADHE-CRETO

## FICHA TÉCNICA

### DATOS TÉCNICOS

| PROPIEDAD                 | VALOR       | UNIDADES |
|---------------------------|-------------|----------|
| Viscosidad                | 2500-3000   | cps      |
| Densidad                  | 1.05 +- 0.3 | kg / lt  |
| Sólidos en peso           | 28 +- 2     | %        |
| Tiempo de secado al Tacto | 30          | Min      |

### LIMITACIONES

- Aplicar en superficies con humedad mayor al 5%, evitando encharcamientos.
- No apto para unir concretos que estarán sujetos a carga estructural.
- No exceder la cantidad de agua que se debe añadir al producto ya que se reducirán las propiedades y beneficios del producto.

### RECOMENDACIONES

- Homogenizar la mezcla antes de usar.
- Evite dejar el envase abierto por tiempos prolongados para evitar la formación de natas.
- Considere la porosidad del sustrato ya que este afectara el rendimiento.

### PRECAUCIONES

- Consulte las hojas de datos de seguridad del producto para información específica.
  - En caso de ingesta accidental, no provoque vómito y acuda inmediatamente al médico.
  - Evitar el contacto con los ojos, si esto ocurre lave con abundante agua y acuda al médico.
- La manipulación de este producto por niños debe ser supervisado por adultos.

### IMPORTANTE

Los datos de esta Ficha Técnica representan valores típicos del producto. Por lo tanto, esta información solo sirve como una guía general y el usuario final deberá realizar pruebas previas de acuerdo a sus necesidades. La información técnica, advertencias, recomendaciones y desempeño del producto se basan en pruebas de laboratorio así como en experiencia de la práctica misma estando sujeta a cambios sin previo aviso.

Para cualquier duda dirijase a su agente de ventas ADEKON®.

### GARANTÍA

**ADHECRETO ADEKON®** está fabricado con productos de la más alta calidad. Cualquier modificación a las instrucciones o recomendaciones será responsabilidad de quien a su criterio ha decidido modificar el uso o manejo del producto. Si el usuario emplea el producto para un fin diferente al explícitamente recomendado asume todo el riesgo y responsabilidad correspondiente. Nuestra responsabilidad se limitará únicamente al remplazo de una cantidad igual al adquirido siempre y cuando no cumpla con las características especificadas en esta ficha.

# ADHECRETO

