

RESINA MULTIUSOS



PRESENTACIÓN

1 Lt
4 Lt
19 Lt
200 Lt

DOSIFICACIÓN

Como fortificador:

Máx. 3 litros de **RESINA MULTIUSOS** por cada cubeta de 19 lt

RENDIMIENTO

40 a 45 m²/lt diluido.
5 a 7 m²/lt directo.

*Estos datos pueden variar dependiendo de la porosidad del sustrato

DILUCIÓN

Como sellador:

7 Litros de agua por cada litro de **RESINA MULTIUSOS**

UTENSILIOS DE APLICACIÓN

Brocha
Rodillo

ALMACENAMIENTO

Manténgase en lugares frescos y secos, y fuera del alcance de los niños

Tiempo de resguardo funcional 12 meses a partir de su fecha de elaboración.

RESINA MULTIUSOS ADEKON®

Se utiliza para aumentar la adherencia en pastas. Excelente fortificador de pinturas. Como sellador de superficies muy porosas que recibirán acabado final. Multifuncional.

CARACTERÍSTICAS

- Fácil aplicación.
- Fortifica las propiedades de adherencia en recubrimientos que lo requieran.
- Excelente sellador en superficies muy porosas.

APLICACIONES

- Se utiliza para aumentar la adherencia en pastas.
- Excelente fortificador de pinturas.
- Sella superficies que recibirán acabado final.

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

1.- La superficie deberá estar limpia, libre de grasa, polvo, restos de recubrimientos viejos que se estén desprendiendo, humedad y salitre.

Como sellador

2.- Aplique **RESINA MULTIUSOS ADEKON®** diluido sobre la superficie a aplicar, deje secar aproximadamente 30 minutos antes de aplicar el recubrimiento.

NOTA: NO aplicar recubrimiento después de 12 horas de secado.

Como aditivo

3.- Agregue **RESINA MULTIUSOS ADEKON®** al agua de mezcla (la cantidad es variable de acuerdo a sus requerimientos).

Como fortificador de pintura

4.- Agregue 4 litros como máximo de **RESINA MULTIUSOS ADEKON®** por cada cubeta de 19 litros de pintura.

RESINA MULTIUSOS

FICHA TÉCNICA

DATOS TÉCNICOS

PROPIEDAD	VALOR	UNIDADES
Viscosidad	2500-3000	cps
Densidad	1.05 +- 0.3	kg / lt
Sólidos en peso	29 +-2	%
Tiempo de secado al Tacto	30	Min

LIMITACIONES

- Aplicar en superficies con al menos 5% de humedad, evitando encharcamientos.
- No apto para sellar pisos, escaleras, terrazas o cualquier superficie a pisar.
- No exceder la cantidad de agua añadida al producto, el cambio en la proporción recomendada, alterará las características fisicoquímicas finales del producto.

RECOMENDACIONES

- Homogenizar la mezcla antes de usar.
- Evite dejar el envase abierto por tiempos prolongados para evitar la formación de natas.
- Considere la porosidad del sustrato ya que este afectará el rendimiento.

PRECAUCIONES

- En caso de ingesta accidental, no provoque vómito y acuda inmediatamente al médico.
- Evitar el contacto con los ojos, si esto ocurre lave con abundante agua y acuda al médico.
- La manipulación de este producto por niños debe ser supervisado por adultos.

IMPORTANTE

Los datos de esta Ficha Técnica representan valores típicos del producto. Por lo tanto, esta información solo sirve como una guía general y el usuario final deberá realizar pruebas previas de acuerdo a sus necesidades. La información técnica, advertencias, recomendaciones y desempeño del producto se basan en pruebas de laboratorio así como en experiencia de la práctica misma estando sujeta a cambios sin previo aviso.

Para cualquier duda dirijase a su agente de ventas ADEKON®.

GARANTÍA

RESINA MULTIUSOS ADEKON® está fabricado con productos de la más alta calidad. Cualquier modificación a las instrucciones o recomendaciones será responsabilidad de quien a su criterio ha decidido modificar el uso o manejo del producto. Si el usuario emplea el producto para un fin diferente al explícitamente recomendado asume todo el riesgo y responsabilidad correspondiente. Nuestra responsabilidad se limitará únicamente al replazo de una cantidad igual al adquirido siempre y cuando no cumpla con las características especificadas en esta ficha.



RESINA MULTIUSOS